

BP92.01.00 – белый грунт (высоконаполненный)

Белый полиуретановый двухкомпонентный высоконаполненный грунт. Подходит для безвоздушных систем нанесения. Обладает повышенной тиксотропностью, рекомендуется для вертикального нанесения.

Назначение: для любых типов поверхностей интерьерных решений; для промышленного применения в соответствии с рекомендациями производителя

Способ нанесения: распыление

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

Компонент	Код	Соотношение по массе, г
Продукт	BP92.01.00	100
Отвердитель	HP90.00.00/ТХ-24	40
Разбавитель	FAST/TZ33	10-30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	78% (+/-2)
Вязкость А+В (DIN Nr 4 20°C)	30-40 сек
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	15-18 сек
Плотность продукта	1,5 кг/л (+/-0,02)
Жизнеспособность готовой смеси	8 часов (20°C)
Рекомендуемый вес мокрого слоя (г/м ²)	140-200 г/м ²
Время высыхания от пыли (20°C)	20 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	60 минут
Время высыхания до шлифовки (20°C)	6-7 часов
Количество слоев	1-2
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,8 - 2,0 мм
Рекомендуемый абразив для шлифовки	P320->P400

Примечания: рекомендуется для матовой отделки.

Важно: для исключения растрескивания финишного слоя в процессе производства, эксплуатации, сборки и монтажа изделий – не рекомендуется превышать рекомендованный вес мокрого слоя и количество слоев при окраске.

Для достижения наилучшего результата рекомендуется выдерживать 12 часов до шлифовки.

Реальная вязкость материала может отличаться от указанной в пределах 10 %.

Срок годности см. на таре. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.