

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

PROTOVIL WR 20

Клей на основе ПВА и водной дисперсии, разработанный для водостойкого склеивания древесины в соответствии со стандартом DIN EN 204, качество склеивания D3. Он подходит для склеивания наборного и готового паркета, деталей мебели для ванных комнат, частей модульных кухонь, кухонных панелей, дверей, а также склеивания древесины, когда требуется хорошая водостойкость.

Данный продукт не содержит формальдегид.

Физико-химические характеристики и оптимальные условия для использования продукта:

- Основа : ПВА дисперсия
- Цвет : белый, после высыхания - прозрачный
- Температура образования плёнки : +5°C (теоретические данные)
- Вязкость при 20°C : по Брукфильду RVT, г.6; 20 об/мин.
13.000 ± 2.000 мПа·с
- Удельный вес при 20°C : 1,1 ± 0,1 гр/см³
- Расход : 140 - 180 гр/м²
- Рабочая температура : 20°C
- Влажность древесины : 8 – 12%
- Относительная влажность воздуха : 50 to 70%
- Время открытой выдержки при 20°C : 10-12 минут
- Время схватывания : 30 минут
- Разбавление : клей поставляется готовым к применению. При разбавлении его водой адгезия может ослабиться и конечное качество склеивания измениться.
- Способ нанесения : клеенаносящая установка
- Средства очистки : горячая вода
- Давление : 3 - 5 кг/см²
- Уровень опасности : нет, маркировка не требуется

PROTOVIL WR 20 подходит для водостойкого склеивания. Максимальный эффект склеивания достигается через 24 часа.

Продукт подходит для горячего склеивания, при котором можно получить высокие показатели за короткое время. Например, при склеивании ламината толщиной 0,6 мм при 80 °C через 60 секунд можно получить максимальную прочность сцепления.

Применение:

- Используйте предварительно и хорошо очищенные и отшлифованные материалы.
- Используйте продукт в соответствии с указанной выше жизнеспособностью смеси.
- Неравномерное распределение клея по поверхности может вызвать проблемы.
- Максимальное сопротивление склеиванию происходит через 24 часа.
- Оценка водостойкости должна проводиться через 7 дней после проведения склеивания.
- Необходимо, чтобы по крайней мере одна из соединяемых поверхностей могла поглощать воду.



COLLANTI CONCORDE S.R.L.

- società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Quadrangolo S.r.l.-
Via Schiaparelli, 12 - Z. I. - 31029 VITTORIO VENETO (TV) - ITALY
Tel. +39 0438 912121 - Fax +39 0438 901022
info@collanticoncorde.it - www.collanticoncorde.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Распределите Protovil WR 20 равномерно по одной или обеим поверхностям. Все поверхности должны быть тщательно очищены от пыли и свободных частиц. Для нанесения на древесину твёрдых и экзотических пород мы рекомендуем распределить материал на обе поверхности.

Количество используемого клея зависит от способности древесины к впитываемости, а также от состояния поверхностей.

Неравномерная толщина обрабатываемого материала может потребовать применения разного количества клея. Детали должны совпадать друг с другом в течение действия времени открытой выдержки и быть плотно прижаты до тех пор, пока не будет достигнута соответствующая начальная прочность.

Время открытой выдержки, жизнеспособность смеси и схватывания деталей зависит от способа применения, например: количества используемого клея, способности древесины к впитываемости, точности совпадения поверхностей.

Клей не изменяет цвет дерева, но следует избегать контакта с железной тарой, поскольку танины, присутствующие в древесине, могут изменить её цвет. После использования плотно закрывайте тару.

Рекомендуется использовать продукт в течение 10 месяцев с даты изготовления.

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ПРОДУКТ ЗАМОРОЗКЕ, ХРАНИТЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ НИЖЕ + 10 ° C

Данная спецификация обновлена: Сентябрь 2016

Лист безопасности на данный продукт доступен по запросу.

Настоящая спецификация основана на обширном опыте, призвана дать добросовестные рекомендации, ни к чему не обязывает и не является основанием для каких-либо договорных правовых или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Качество наших материалов гарантировано в рамках наших условий продажи и поставки. В целях снижения риска совершения ошибки приводится также дополнительная информация. Естественно нельзя полностью охватить все возможные настоящие и будущие ситуации и особенности применения. Мы не приводим данные, которые хорошо известны специалистам. С пользователя не снимается ответственность за обращение к производителю за разъяснениями, за опытную проверку на месте под личную ответственность, а также за профессиональную переработку материалов. Информация из данной брошюры остается в силе до выхода обновленной версии.



**COLLANTI
CONCORDE**

COLLANTI CONCORDE S.R.L.

- società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Quadragono S.r.l.-
Via Schiaparelli, 12 - Z. I. - 31029 VITTORIO VENETO (TV) - ITALY
Tel. +39 0438 912121 - Fax +39 0438 901022
info@collanticoncorde.it - www.collanticoncorde.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =