

ТР91.01.XX – универсальная эмаль

Полиуретановая эмаль для внутренних работ. Характеризуется хорошей укрывистостью и растекаемостью. Может являться как финишным слоем, так и промежуточным слоем с последующим покрытием лаком.

Назначение: окрашивание мебели, межкомнатных дверей, панелей и т.п. из массива древесины и древеснопроизводных материалов, в т.ч. облицованным натуральным или искусственным шпоном

Способ нанесения: распыление

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

Компонент	Код	Соотношение по массе, г
Продукт	ТР91.01.XX	100
Отвердитель	НР91.00.00	50
Разбавитель	Thinner 3	30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение	
	Белая	База TR
Содержание нелетучих веществ	68-73%	52-57%
Условная вязкость продукта по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм	50-70 сек (20°C)	80-100 сек (20°C)
Рабочая вязкость смеси по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм	15 (20°C)	15 (20°C)
Плотность продукта	1,3-1,35 кг/л	1,1-1,15 кг/л
Жизнеспособность смеси	6 ч (20°C)	
Рекомендуемый вес мокрого слоя	120-150 гр/м ²	
Время высыхания от пыли	20 мин (20°C)	
Время высыхания на отлип	60 мин (20°C)	
Время высыхания до складирования	12 мин (20°C)	
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,7-1,8 мм	
Степень блеска	10,20 глосс	

Примечание: Колеруется пигментными пастами серии PZ3XX.

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности см. на таре. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.