



МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
«ИНСТИТУТ БЕЛНИИС» (РУП «Институт БелНИИС»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

РУП «Институт БелНИИС» аккредитован
Государственным предприятием «БГЦА»
на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025
Уникальный регистрационный номер
в реестре НСА № ВУ/112 1.0290
Адрес: 220076, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15 «Б»
Телефон: (+375 17) 270 90 01
Факс: (+375 17) 351 87 92
E-mail: ic@belniis.by

УТВЕРЖДАЮ

Начальник
испытательного центра
РУП «Институт БелНИИС»

Д.А. Соколичик
«14» сентября 2026 г.

Протокол на 3 страницах
в 2 экземплярах

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ регистрации: 517/1-3

14 сентября 2026 г.

Наименование продукции

Эмаль «ARMOPUR» DTM 113 матовая, 10 (Отвердитель «ARMOPUR» Hardener 1).

Обозначение ТНПА на
продукцию

—

Заявитель на проведение
испытаний, его адрес

ООО «Компания Арт Индустрия»
223050, Минская обл., Минский р-он, Колодищанский с/с, аг.
Колодищи, ул. Чкалова, дом 56, корп. 3, ком. 40

Изготовитель продукции,
его адрес

ООО «Компания Арт Индустрия»
223050, Минская обл., Минский р-он, Колодищанский с/с, аг.
Колодищи, ул. Чкалова, дом 56, корп. 3, ком. 40

Обозначение ТНПА на методы
испытаний

СТБ ISO 3233-1-2025.

Количество испытываемых
образцов и их
идентификационные номера
Сведения об испытываемых
образцах

403/1-26/3 от 31.08.2026 г. - Эмаль «ARMOPUR» DTM 113
матовая, 10 (Отвердитель «ARMOPUR» Hardener 1) - 0,5 кг+0,1 кг.

Эмаль «ARMOPUR» DTM 113 матовая, 10 – партия № 1059 от
28.08.2026. Отвердитель «ARMOPUR» Hardener 1 - партия № 1027
от 20.08.2026.

Наименование организации,
проводившей отбор образцов
на испытания

ООО «Компания Арт Индустрия»

Акт отбора

№ 6/26 от 28.08.2026 г.

Основание для испытаний

Договор № 441/14и - 25 от 31.07.2025 г.



« » 2026 г.
(дата выдачи/отправки почтой)

1 Введение

1.1 Работа выполнена научно-исследовательским отделом полимерных материалов РУП «Институт БелНИИС» на основании договора № 441/14и - 25 от 31.07.2025 г. с ООО «Компания Арт Индустрия».

1.2 Программа проведения испытаний приведена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего метод испытаний, номер пункта
Объемная доля нелетучих веществ	СТБ ISO 3233-1

2 Условия проведения испытаний

2.1 Дата проведения испытаний: 31.08.2026 г. – 14.09.2026 г.

2.2 Условия проведения испытаний:

- температура окружающей среды: 20 °С – 22 °С;
- относительная влажность воздуха: 45 % – 55 %

2.3 Место проведения испытаний: РУП «Институт БелНИИС», ул. Ф. Скорины, 15 Б, лаборатория научно-исследовательского отдела полимерных материалов, комната 317.

2.4 Испытательное оборудование и средства измерений, применяемые при проведении испытаний, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование испытательного оборудования, средств измерений	Заводской номер	Документ метрологического контроля	Срок действия
Комбинированный прибор Testo 635	41200000085	Свидетельство о поверке № 17-000066273-2026 от 25.03.2026	24.03.2027
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20	7853	Аттестат № 1021-7025 от 06.11.2025	05.11.2026
Весы электронные Explorer EP 613	1126273239	Свидетельство о калибровке ВУ 01 № 0004185-4726 от 26.03.2026	25.03.2027
Термометр стеклянный лабораторный ТЛ-4	1057	Свидетельство о поверке № 1-054470-5525 от 03.12.2025	02.12.2028
Электропечь сопротивления низкотемпературная лабораторная Snol 58/350	14538	Свидетельство о калибровке № 0032758-7026 от 23.01.2026	22.01.2027
Пикнометр SIMEX	422	Протокол № 10-2026 от 05.06.2026	05.06.2027


3 Результаты испытаний

3.1 Результаты испытаний эмали «ARMOPUR» DTM 113 матовой, 10 (Отвердитель «ARMOPUR» Hardener 1) приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование показателей, единицы измерения	Фактические значения показателей:		Требование по ТНПА:
	Частные значения	Среднее значение	
Объемная доля нелетучих веществ, %	51,1		Фактическое значение

Условия сушки - 2 класс (7 дней при температуре (23±2) °С и относительной влажности (50±5) %).





МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
«ИНСТИТУТ БЕЛНИИС» (РУП «Институт БелНИИС»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

РУП «Институт БелНИИС» аккредитован
Государственным предприятием «БГЦА»
на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025
Уникальный регистрационный номер
в реестре НСА № ВУ/112 1.0290
Адрес: 220076, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15 «Б»
Телефон: (+375 17) 270 90 01
Факс: (+375 17) 351 87 92
E-mail: ic@belniis.by

УТВЕРЖДАЮ

Начальник
испытательного центра
РУП «Институт БелНИИС»

Д.А. Соколичик
«14» сентября 2026 г.

Протокол на 3 страницах
в 2 экземплярах

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ регистрации: 517/2-3

14 сентября 2026 г.

Наименование продукции

Эмаль «ARMOPUR» DTM 113 матовая, 10 (Отвердитель «ARMOPUR» Hardener 61).

Обозначение ТНПА на
продукцию

Заявитель на проведение
испытаний, его адрес

ООО «Компания Арт Индустрия»
223050, Минская обл., Минский р-он, Колодищанский с/с, аг.
Колодищи, ул. Чкалова, дом 56, корп. 3, ком. 40

Изготовитель продукции,
его адрес

ООО «Компания Арт Индустрия»
223050, Минская обл., Минский р-он, Колодищанский с/с, аг.
Колодищи, ул. Чкалова, дом 56, корп. 3, ком. 40

Обозначение ТНПА на методы
испытаний

СТБ ISO 3233-1-2025.

Количество испытываемых
образцов и их
идентификационные номера
Сведения об испытываемых
образцах

403/2-26/3 от 31.08.2026 г. - Эмаль «ARMOPUR» DTM 113
матовая, 10 (Отвердитель «ARMOPUR» Hardener 61) - 0,5 кг+0,1
кг.

Эмаль «ARMOPUR» DTM 113 матовая, 10 – партия № 1059 от
28.08.2026. Отвердитель «ARMOPUR» Hardener 61 - партия №
1007 от 17.08.2026.

Наименование организации,
проводившей отбор образцов
на испытания

ООО «Компания Арт Индустрия»

Акт отбора

№ 6/26 от 28.08.2026 г.

Основание для испытаний

Договор № 441/14и - 25 от 31.07.2025 г.



«___» _____ 2026 г.
(дата выдачи/отправки почтой)

1 Введение

1.1 Работа выполнена научно-исследовательским отделом полимерных материалов РУП «Институт БелНИИС» на основании договора № 441/14и - 25 от 31.07.2025 г. с ООО «Компания Арт Индустрия».

1.2 Программа проведения испытаний приведена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего метод испытаний, номер пункта
Объемная доля нелетучих веществ	СТБ ISO 3233-1

2 Условия проведения испытаний

2.1 Дата проведения испытаний: 31.08.2026 г. – 14.09.2026 г.

2.2 Условия проведения испытаний:

- температура окружающей среды: 20 °С – 22 °С;
- относительная влажность воздуха: 45 % – 55 %

2.3 Место проведения испытаний: РУП «Институт БелНИИС», ул. Ф. Скорины, 15 Б, лаборатория научно-исследовательского отдела полимерных материалов, комната 317.

2.4 Испытательное оборудование и средства измерений, применяемые при проведении испытаний, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование испытательного оборудования, средств измерений	Заводской номер	Документ метрологического контроля	Срок действия
Комбинированный прибор Testo 635	41200000085	Свидетельство о поверке № 17-000066273-2026 от 25.03.2026	24.03.2027
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20	7853	Аттестат № 1021-7025 от 06.11.2025	05.11.2026
Весы электронные Explorer EP 613	1126273239	Свидетельство о калибровке ВУ 01 № 0004185-4726 от 26.03.2026	25.03.2027
Термометр стеклянный лабораторный ТЛ-4	1057	Свидетельство о поверке № 1-054470-5525 от 03.12.2025	02.12.2028
Электропечь сопротивления низкотемпературная лабораторная Snol 58/350	14538	Свидетельство о калибровке № 0032758-7026 от 23.01.2026	22.01.2027
Пикнометр SIMEX	422	Протокол № 10-2026 от 05.06.2026	05.06.2027


3 Результаты испытаний

3.1 Результаты испытаний эмали «ARMOPUR» DTM 113 матовой, 10 (Отвердитель «ARMOPUR» Hardener 61) приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование показателей, единицы измерения	Фактические значения показателей:		Требование по ТНПА: -
	Частные значения	Среднее значение	
Объемная доля нелетучих веществ, %	54,2		Фактическое значение

Условия сушки - 2 класс (7 дней при температуре (23±2) °С и относительной влажности (50±5) %).



3.2 Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы, предоставленные Заявителем.

Ответственные исполнители:

Инженер-технолог 1 кат.
(должность)

РУП «Институт БелНИИС»
(организация)


(подпись)

Симоненко Д.А.
(фамилия, инициалы)

Протокол проверил:

Зав. научно-
исследовательским
отделом полимерных
материалов
(должность)

РУП «Институт БелНИИС»
(организация)


(подпись)

Александрова И.А.
(фамилия, инициалы)

Протокол оформлен на 3 страницах в 2 экземплярах и направлен в:

- ООО «Компания Арт Индустрия» – 1 экземпляр;
- Архив РУП «Институт БелНИИС» – 1 экземпляр.

Перепечатка и/или воспроизведение протокола не в полном объеме возможна только с разрешения РУП «Институт БелНИИС».

Протокол действителен только с оригинальными печатями и штампами Испытательного центра РУП «Институт БелНИИС».

Испытательный центр РУП «Институт БелНИИС» не несет ответственности за информацию, предоставленную Заявителем.

Конец протокола

