

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР
КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА "АРТ ИНДУСТРИЯ" ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ООО "АРТ ИНДУСТРИЯ"

РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И
РЕАЛИЗАЦИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ

ООО "БИЗНЕС СМАРТ ГРУПП" № BSG-ISO RU.32149.OC01 от 26.06.2024

Однослойные системы

121	ХЛП, УХЛП (тип атмосферы 1, метод 3) ГОСТы: 9401-91; 9407-84	не менее 5 лет	№ 27 от 29 апреля 2013 Институт БелНИИС
123	ХЛП, УХЛП (метод 3) ГОСТы: 9401-91; 9407-84	не менее 5 лет	№ 29 от 29 апреля 2019 Институт БелНИИС
123	Методика оценки искробезопасности мате- риалов ВНИИПО 2001	№ССБК.ВУ/ПБ43.Н00033 от 02.07.2024 (сертификат) №011-ПИ-07/2024 от 01.07.2024	
111	Т1 (метод 4) ГОСТы: 9401-91; 9407-84	не менее 5 лет	№ 81 от 1 августа 2013 Институт БелНИИС
111	ХЛП, УХЛП (тип атмосферы 1, метод 3) ГОСТы: 9401-91; 9407-84	не менее 8 лет	№ 23 от 29 апреля 2013 Институт БелНИИС
111	ХЛП, УХЛП, Т1, У1 (метод 2, 3, 4) ГОСТы: 9401-91; 9407-2015	11.4 лет, 3 года, 12.8 лет	№ 2657 от 26 сентября 2018 НИИЛ БИСМ
112	У1 (тип атмосферы 1, метод 2) ГОСТы: 9401-91; 9407-84	не менее 12 лет	№ 112 от 21 октября 2013 Институт БелНИИС
113	ХЛП, УХЛП (тип атмосферы 1, метод 3) ГОСТы: 9401-91; 9407-84	не менее 5 лет	№ 25 от 29 апреля 2013 Институт БелНИИС
113	ХЛП, УХЛП, У1, Т1 (метод 2, 3, 4) ГОСТы: 9401-91; 9407-2015	8.5 лет, 96 лет, 3 года	№ 2658 от 26 сентября 2018 НИИЛ БИСМ
162 (120-135 мкм)	ГОСТ 9401-2018 (соляной туман, метод Б)	500 часов	№ 13(4)-210/23 от 12.06.2023 РУП Стройтехнорм
162	ХЛП, УХЛП, У1, Т1 (тип атмосферы 2, метод 5, 6, 7) ГОСТы: 9401-2018; 9407-2015	5.1±0.5 года, 6.3±0.6 года, 2.0±0.2 года	№ 735/1-6, № 735/2-6, № 735/3-6 от 24 декабря 2020 БелСтройТест
163 (90-110мкм)	ХЛП, УХЛП (тип атмосферы 2, метод 6) ГОСТы: 9401-2018; 9407-2015	5.1±0.5 года	№ 736/1-6 от 24 декабря 2020 БелСтройТест
163 (110-120мкм)	ХЛП, УХЛП (тип атмосферы 2, метод 6) ГОСТы: 9401-2018; 9407-2015	5.1±0.5 года	№ 736/2-6 от 24 декабря 2020 БелСтройТест
163 (60-80мкм)	Т1 (тип атмосферы 2, метод 7) ГОСТы: 9401-2018; 9407-2015	2.0±0.2 года	№ 736/3-6 от 24 декабря 2020 БелСтройТест
163 (130мкм)	УХЛП (тип атмосферы 2, метод 6) ГОСТы: 9401-2018	15 лет	№ НС/СС/24-7131 от 19.06.2024 Ситисерт
041	Стойкость к воздействию нетрального соляного тумана ISO9227-2018, ISO4628, ГОСТ9407-2015	1000 часов	РУП СТРОЙТЕХНОРМ №13(4)-271/22 от 18.08.2022

Многослойные системы

011 (100мкм) + 113 (60 мкм)	ISO 12944-6:2018 (C3-H, C4-M)	15-25 лет 7-15 лет	№ 282-2083Е-2022 от 22.12.2022 ЛКП-Хотьково-Тест
041 (120-140мкм) + 112 (60мкм)	ISO 12944-6:2018 (C4-H, C5-M)	15-25 лет 7-15 лет	№ 008-2113Е-2023 от 17.01.2023 ЛКП-Хотьково-Тест
041 (100мкм) + 113 (60 мкм)	УХЛП, ХЛП (тип атмосферы 2, метод 6) ГОСТы: 9401-2018; 9.104-2018; 15150-69	10 лет	№ 246-1363Е-2022 от 09.11.2022 ЛКП-Хотьково-Тест
041 (150мкм) + 113 (60 мкм)	Subtopic 1УХЛП, ХЛП (тип атмосферы 2, метод 6) ГОСТы: 9401-2018; 9.104-2018; 15150-69	15 лет	№ 279-1373Е-2022 от 22.12.2022 ЛКП-Хотьково-Тест
041 (140-160мкм) + 113 (60мкм)	ISO 12944-6:2018 (C4-H, C5-M)	15-25 лет 7-15 лет	№ 007-2103Е-2023 от 17.01.2023 ЛКП-Хотьково-Тест
041 + 113	ISO 12944-6:2018 ГОСТ 9401-2018 (метод 6)	5 лет	№ 86 от 27.12.2022 ИЦ ООО Рутил
041 + 113	Совместимость покрытия с огнезащитным материалами ОГРАКС ГОСТ 31149-2014	25 июля 2020 АОНПО УНИХИМТЕК	
041 + 161 (100-130мкм)	ХЛП, УХЛП (тип атмосферы 2, метод 6) ГОСТы: 9401-2018; 9407-2015	8.4±0.8 года	№ 734/1-6 от 24 декабря 2020 БелСтройТест
041 + 161 (100-130мкм)	У1 (тип атмосферы 2, метод 5) ГОСТы: 9401-2018; 9407-2015	12.6±1.3 года	№ 734/2-6 от 24 декабря 2020 БелСтройТест
041 + 161 (100-130мкм)	Т1 (тип атмосферы 2, метод 7) ГОСТы: 9401-2018; 9407-2015	3.2±0.3 года	№ 734/3-6 от 24 декабря 2020 БелСтройТест
041 + 264 (120-140мкм)	ХЛ2, УХЛ2 (тип атмосферы 1, метод 13) ГОСТы: 9401-2018; 9407-2015	4.5±0.5 года	№ 626/2-6 от 05 ноября 2020 БелСтройТест
041 + 264 (130-150мкм)	У2, (тип атмосферы 1, метод 12) ГОСТы: 9401-2018; 9407-2015	5.0±0.5 года	№ 626/1-6 от 05 ноября 2020 БелСтройТест
041 + 264 (110-120мкм)	Т2 (тип атмосферы 1, метод 14) ГОСТы: 9401-2018; 9407-2015	1.3±0.1 года	№ 626/3-6 от 05 ноября 2020 БелСтройТест
041 + 161 + 168 (140-160мкм)	ХЛП, УХЛП (тип атмосферы 2, метод 6) ГОСТы: 9401-2018; 9407-2015	5.1±0.5 года	№ 737/1-6 от 24 декабря 2020 БелСтройТест
041 + 161 + 168 (160-200мкм)	У1 (тип атмосферы 2, метод 5) ГОСТы: 9401-2018; 9407-2015	6.3±0.6 года	№ 737/2-6 от 24 декабря 2020 БелСтройТест
041 + 161 + 168 (140-180мкм)	Т1 (тип атмосферы 2, метод 7) ГОСТы: 9401-2018; 9407-2015	2.0±0.2 года	№ 737/3-6 от 24 декабря 2020 БелСтройТест
041 (100мкм) + 113 (60 мкм)	СТО Газпром 9.1-035-2014	Высокий срок службы «В» -более 15 лет, тип атмосферы II, для районов с умеренно- холодным климатом с учетом специальных условий (температура более 100С - 1000 часов)	№ 162-069ПИГ-2024 от 30.08.2023
041 (140мкм) + 113 (60 мкм)	ПАО НК РОСНЕФТЬ	Система АКЗ для наружных поверхностей металлоконструкций, срок службы в среде эксплуатации С4 - 15-25 лет	№ 008-2113Е-2023 от 17.01.2023
041 (100мкм) + 113 (60 мкм)	ПАО НК РОСНЕФТЬ	Система АКЗ для наружных поверхностей металлоконструкций, срок службы в среде эксплуатации С4 - 15-25 лет	№ 282-2083Е-2022 от 22.12.2022
041 (100мкм) + 113 (60 мкм)	МИНОБОРОНЫ РОССИИ	Стойкость к воздействию дегазирующих и дезактивирующих растворов	ФГБУ 33ЦНИИИ МО РО от 23.10.2018