

MLX1 – высокоглянцевый лак

ПУ глянцевый лак. Характеризуется повышенным сухим остатком.

Назначение: покрытие поверхностей деревянных изделий.

Способ нанесения: распыление

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

Компонент	Код	Соотношение по массе, г	Соотношение по объему, мл
Продукт	MLX1	100	100
Отвердитель	B190	100	102
Разбавитель	TZ13	30-50	36-60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	58% (+ /- 2)
Вязкость продукта (DIN Nr 8 20°C)	25 сек. (+/- 5)
Плотность продукта	1 кг/л (+/- 0,01)
Время жизни готовой смеси	2,5 часа (20°C)
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м²)	150 гр/м²
Время высыхания от пыли (20°C)	35 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	45 минут
Время высыхания до склад. (20°C)	24 часа
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,7 - 1,8 мм
Степень блеска	98 глосс

Примечание: при необходимости нанесения продукта в 2 слоя необходима промежуточная сушка минимум 40 минут.

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности 6 месяцев от даты поставки при условии хранения в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.