

## MTTS – биндер для приготовления экстерьерных пати

Прозрачная база для приготовления водоразбавимых пати для экстерьера. Готовый продукт имеет отличную светостойкость

**Способ применения:** распыление, кисть

### РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

| Компонент | Код   | Соотношение по массе, г |
|-----------|-------|-------------------------|
| Биндер    | MTTS  | 90                      |
| Краситель | PZ5XX | 10                      |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

| Наименование показателя           | Значение                              |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Содержание нелетучих веществ      | 3,92%                                 |
| Плотность продукта                | 1 кг/л (+ / - 0,02)                   |
| Вязкость продукта (DIN Nr 4 20°C) | 17 сек. (+ / - 2)                     |
| Время высыхания                   | 1-3 часа при температуре не ниже 20°C |

**Примечания:** при необходимости излишки патины удаляются скотч-брайтом, либо с помощью абразивной губки. Требуется обязательно перекрытия лаком (водоразбавимый, акриловый).

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности см. на таре. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.

Температура хранения продукта не ниже +5°C