

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ГРУНТЫ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

РА70000

ГРУНТ-ИЗОЛЯТОР ДЛЯ МДФ



Полиуретановый двухкомпонентный полупрозрачный изолирующий грунт для МДФ. Характеризуется высокой скоростью сушки. Уменьшает впитывание последующих слоев. Позволяет сократить общий расход ЛКМ и обеспечить высокое качество получаемой поверхности. Защищает изделие от воздействия влаги в процессе использования.

Назначение: грунтование МДФ

Способ нанесения: распыление

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

Компонент	Код	Соотношение по массе, г	Соотношение по объему, мл
Продукт	РА70000	100	100
Отвердитель	ТХ24	40	48
Разбавитель	ТЗ33	20-50	28-70

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	61% (+/- 2)
Вязкость (DIN Nr 6 20°C)	60 сек. (+/- 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	16 сек. (+ /- 2)
Плотность продукта	1,15 кг/л (+/- 0,05)
Время жизни готовой смеси	3 часа
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м ²)	80-110 гр/м ²
Время высыхания от пыли (20°C)	4-7 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	10-13 минут
Интервал перекрытия	не более 8 ч
Время высыхания до шлифовки (20°C)	40-60 минут
Количество слоев	1 (строго)
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,7 - 1,8 мм

Примечание: нанесение грунта рекомендуется выполнять в один слой. Превышение нормативного расхода и/или увеличение количества слоёв может привести к растрескиванию покрытия. Превышение интервала перекрытия более 8 часов существенно снижает адгезию к последующим слоям, что отрицательно влияет на качество финишного покрытия.

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности см. на таре. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.