



PM800/TP800 – высокоглянцевый биндер для эмали

Глянцевая эмаль для мебели. После покрытия, изделие приобретает безупречную глянцевую поверхность, а также обладает высокой светостойкостью. Является финишным слоем.

Назначение: окраска мебели и столярных изделий

Способ нанесения: распыление

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

Компонент	Код	Соотношение по массе, г	
		PM800	TP800
Продукт	PM800/TP800	100	100
Отвердитель	TX75	60	70
Разбавитель	TZ35/TZ13	30-50	30-50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение	
	PM800	TP800
Содержание нелетучих веществ	71%	53%
Вязкость продукта (DIN Nr 6 20°C)	35 сек. (+ /- 5)	100 сек. (+ /- 5)
Плотность продукта	1,2 кг/л (+ /- 0,030)	1,0 кг/л (+ /- 0,030)
Время жизни готовой смеси	3 часа (20°C)	3 часа (20°C)
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м ²)	120-160 гр/м ²	120-160 гр/м ²
Время высыхания от пыли (20°C)	30 минут	30 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	1 час	2-3 часа
Время высыхания до склад. (20°C)	24 часа	24 часа
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,7 - 1,8 мм	1,7 - 1,8 мм
Степень блеска	95 глосс	95 глосс

Примечание: при необходимости нанесения продукта в 2 слоя необходима промежуточная сушка минимум 40 минут. До_сушки в температурном режиме до 50°C обязательна выдержка при 20°C после нанесения 90 минут.

Колеруется пигментными пастами серии PZ3XX.

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности см. на таре. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.

ред.:10.10.2021