



## PZS205 – спецэффект «хром»

Спецэффект «хром».

**Способ нанесения:** распыление

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

| Наименование показателя                             | Значение                |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Содержание нелетучих веществ                        | 2% (+ /- 2)             |
| Вязкость продукта (DIN Nr 4 20°C)                   | 10 сек. (+ /- 1)        |
| Плотность продукта                                  | 0,94 кг/л (+/- 0,03)    |
| Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м <sup>2</sup> ) | 10-20 гр/м <sup>2</sup> |
| Время высыхания от пыли (20°C)                      | 5 минут                 |
| Время высыхания на отлип (20°C )                    | 20 минут                |
| Время высыхания до склад. (20°C)                    | 6 часов                 |
| Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета            | 1,0 - 1,4 мм            |

**Примечание:** не разбавляется! Необходимо обязательно перекрывать лаком TQM520A

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности см. на таре. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.

ред.:03.09.2020