



TF15 – адгезионный грунт

Грунт для создания адгезии на различных поверхностях, таких как черные и цветные металлы, большинство видов пластика, стекла и меламиновой бумаги.

Назначение: создание адгезии

Способ нанесения: распыление

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

| Компонент | Код | Соотношение по массе, г | Соотношение по объему, мл |
|-------------|------|-------------------------|---------------------------|
| Продукт | TF15 | 100 | 100 |
| Отвердитель | TX12 | 50 | 51 |
| Разбавитель | TZ13 | 150-200 | 114-171 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

| Наименование показателя | Значение |
|---|-------------------------|
| Содержание нелетучих веществ | 38% |
| Вязкость продукта (DIN Nr 8 20°C) | 20 сек. (+/- 2) |
| Вязкость смеси (DIN Nr 6 20°C) | 40 сек. (+/- 3) |
| Плотность продукта | 0,941 кг/л (+/- 0,03) |
| Время жизни продукта | 12 часов (20°C) |
| Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м ²) | 10-20 гр/м ² |
| Время высыхания до след. слоя | 15-20 минут |
| Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета | 1,7 - 1,8 мм |

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности 6 месяцев от даты поставки при условии хранения в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.