



TF15 – адгезионный грунт

Грунт для создания адгезии на различных поверхностях, таких как черные и цветные металлы, большинство видов пластика, стекла и меламиновой бумаги.

Назначение: создание адгезии

Способ нанесения: распыление

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

Компонент	Код	Соотношение по массе, г	Соотношение по объему, мл
Продукт	TF15	100	100
Отвердитель	TX12	50	51
Разбавитель	TZ13	150-200	114-171

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	38%
Вязкость продукта (DIN Nr 8 20°C)	20 сек. (+ /- 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 6 20°C)	40 сек. (+/- 3)
Плотность продукта	0,941 кг/л (+/- 0,03)
Время жизни продукта	12 часов (20°C)
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м ²)	80-110 гр/м ²
Время до нанесения след. слоя	15-20 минут
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,7 - 1,8 мм

Примечание: перед нанесением, поверхность необходимо обезжирить.
Нанесение последующего слоя происходит СТРОГО без шлифовки.

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности см. на таре. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.

ред.:10.10.2021