

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА**ТО 800****Полиуретановый прозрачный конвертер**

Полиуретановый двухкомпонентный матовый прозрачный конвертер (биндер) для внутренних работ. Колеруется в яркие тона пастами серий PZ по каталогам RAL и NCS. Характеризуется отличной укрывистостью и растекаемостью. Может быть использован для окраски вертикальных поверхностей. Является финишным слоем с безупречными тактильными свойствами на окрашенных деталях.

Назначение Окраска мебели и столярных изделий

Способ нанесения Распыление, налив

Способ смешивания

| | | По весу | По объему |
|--------------|-------|---------|-----------|
| Продукт | ТО800 | 100 | 100 |
| Отвердитель | ТХ50* | 50 | 52 |
| Растворитель | ТЗ35 | 30 | 34 |

* Для улучшения нанесения на вертикальные поверхности можно использовать отвердитель ТХ 70

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

| | |
|--|--------------------|
| Содержание нелетучих веществ | 51% (+/- 2) |
| Вязкость продукта (DIN Nr 6 20°C) | 15 сек. (+/- 2) |
| Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C) | 14 сек. (+/- 2) |
| Плотность | 0,98 кг/л (+/- 20) |
| Время жизни продукта | 4 часа (20°C) |
| Рекомендуемый расход (гр/м2) | 120-140 гр/м2 |
| Время высыхания от пыли (20°C) | 15 минут |
| Время высыхания на отлип (20°C) | 45 минут |
| Время высыхания до склад. (20°C) | 5 часов |
| Степень блеска | 25 глосс |
| Твердость покрытия | 3Н |

Примечания:

В случае нанесения продукта при температуре воздуха более 30°C рекомендуется использование смеси и растворителя ТЗ35 и ТЗ13 в пропорции 2 к 1-му.

Срок и условия хранения:

18 месяцев от даты производства, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.

С этими материалам дополнительно заказывают:

1. Грунт-изолянт для МДФ РА 70000
2. Грунт белый ВFC8А
3. Акриловый матовый лак TS333 или ВF041